

SAPANTIROUILLE

ENDUITS ET
PRIMAIRES
ANTIROUILLE

HAUTE RÉSISTANCE
TENUE LONGUE DURÉE



GRIS



CONDITIONNEMENT



0,9kg

3,6kg

23,5kg



PISTOLET



ROULEAU



PINCEAU



INTÉRIEUR



EXTÉRIEUR



RÉSISTE



SÉCHAGE
RAPIDE

DESCRIPTION	SAPANTIROUILLE, Peinture antirouille à base de résine alkyde et d'inhibiteurs de corrosion exempte de plomb. Pour protection des ouvrages métalliques en zone rurale, urbaine et industrielle peu agressives.
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	Aspect : Mat Couleur : Gris Extrait sec : 60% ± 3% Masse Volumique : 1.54 +/- 0.05 g/cm ³ Viscosité : 115 s ± 15" à 20° C
PRÉPARATION DE SURFACE	Support bien dérouillé avec désoxydant, neutralisé et sec.
MISE EN ŒUVRE RÈGLE D'APPLICATION	Mode d'application : Brosse, rouleau, pistolet. Dilution : Brosse, rouleau: prêt à l'emploi, pistolet : 5 à 10% maximum avec Sapdiluant Synthétique. Bien mélanger avant emploi les meilleurs résultats sont obtenu sur un support sablé
SÉCHAGE	Hors poussière :4 Heures Sec : 6 Heures Recouvrable : 24 Heures Rendement superficiel spécifique : de 9 à 12 m ² / L à 40 / 50 microns /couche
CONDITIONNEMENT	0,9 kg, 3,6 kg et 23,5 kg.
STOCKAGE	24 mois en emballage d'origine stocké sous abri à température comprise entre 5° et 35° C.
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	Inflammable, Nocif, ne pas respirer les vapeurs des solvants.