

# SAPMAT

LAQUE  
Mate

PEINTURE  
INTÉRIEUR  
ET EXTÉRIEUR



OPACIFIANT & BON  
POUVOIR COUVRANT



CONDITIONNEMENT



0,9kg

3,6kg

23,5kg



PISTOLET



ROULEAU



PINCEAU



INTÉRIEUR

<b>DESCRIPTION</b>	SAPMATE, Peinture mate à base de résine glycérophthalique thixotrope. Destiné aux travaux de décoration, en intérieur, bon pouvoir opacifiant.
<b>CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES</b>	Aspect : Mat Couleur : Blanc et noir Extrait sec : 72% ± 3 pour blanc Masse Volumique : 1.50 +/- 0.05 g pour blanc Viscosité : Thixotrope 5000 cP +/- 15%
<b>PRÉPARATION DE SURFACE</b>	Boiseries : 1 à 2 couches d'impression, ponçage, dépoussiérage puis 1 à 2 couches de finition SAPMAT. Béton, plâtre : enduisage, ponçage dépoussiérage suivie par 1 à 2 couches d'impression puis 2 couches de finition SAPMAT.
<b>RÈGLE D'APPLICATION</b>	Ne l'appliquer que sur des surfaces propres et sèches. Bien mélanger la peinture avant l'emploi.
<b>MISE EN ŒUVRE</b>	Mode d'application : Brosse, rouleau et pistolet (Dilution : max en volume 10% à 15%)
<b>SECHAGE</b>	Hors poussière : 2 Heure / Sec : 4 Heure / Dur ponçable: 8 Heure Rendement : superficiel spécifique 8 m <sup>2</sup> / kg Épaisseur du film sec : 40 microns
<b>CONDITIONNEMENT</b>	900g , 3,6kg et 23,5 kg.
<b>STOCKAGE</b>	24 mois en emballage d'origine stocké sous abri à température comprise entre 5° et 35° C.
<b>HYGIÈNE ET SÉCURITÉ</b>	Inflammable, Nocif, ne pas respirer les vapeurs des solvants.